



Silicone Spray

Descrição do produto

Silicone Spray é um spray transparente com características lubrificantes e anti-adesivas, à base de óleo de silicone de grau elevado.

Propriedades

- Reduz fricção e desgaste
- Lubrifica
- Antiferrugem e corrosão
- Repelente de água
- Utilização interior e exterior
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)
- Isolamento elétrico

Aplicações

- Reduz a fricção e o desgaste dos componentes mecânicos, sendo adequado para a lubrificação ligeira de metais, plásticos e borrachas.
- Evita a deposição de gorduras e de sujidade, sendo ideal para calhas.
- Cria uma camada hidrofóbica e protege da humidade o sistema elétrico de viaturas, motores, cortadores de relva, etc.
- Confere um acabamento lustroso a plásticos e a borrachas.
- Não utilizar em travões e discos de travões.
- As superfícies tratadas não podem ser pintadas.



Dados técnicos

Base	Mistura à base de óleo de silicone
Consistência	Líquido
Densidade	ca. 0.74 g/ml
Viscosidade	29 mPa.s
Nível de acidez	Neutra
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Resistência à temperatura	-40°C → +200°C
Rigidez dielétrica	14 kV/mm (20°C)
Compostos orgânicos voláteis (COV)	90 %
Solubilidade na água	Insolúvel

Substratos

- Condição do substrato
limpo, sem pó e sem gorduras.
- Tipo de substrato
Todos os tipos de plásticos e metais.



Silicone Spray

Método de aplicação

■ Método de aplicação

As superfícies devem ser limpas, desengorduradas e secas. Agite bem a lata antes de usar. Pulverize a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Aplique uma camada fina uniformemente.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: transparente

Embalagem: Aerossol de 400 mL

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.