

**VOUGASINTE A.C. (Esmalte Sintético Anticorrosivo)**

ATUALIZAÇÃO: Agosto 2022

CARACTERÍSTICAS

Esmalte anticorrosivo para a pintura de superfícies metálicas, quando se pretende uma proteção anticorrosiva.

Pintura de superfícies metálicas de metal e de madeira, em interiores e exteriores

INDICAÇÃO

Indicado como alto acabamento anticorrosivo e brilhante em estruturas metálicas e equipamentos industriais, após preparação adequada do respetivo suporte.

Também indicado como acabamento brilhante em madeiras.

CERTIFICADOS/ ENSAIOS

Classificação de acordo com a NP EN 927-1 – Produtos de pintura e esquemas de pintura para madeira em exterior:

- Brilho especular – Alto brilho (superior a 80 unidades de brilho com ângulo de incidência 60°)
- Reação ao fogo (EN 13501) – B-s1, d0

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Cores de catálogo
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade - (150-180)"cF4
- Espessura seca – 30 a 40 µm por demão
- Secagem:
 - Superfície – Aprox. 2 horas
 - Intervalo entre demãos - 8 a 24 horas
 - Utilização – 24 horas.
 - É de salientar que os tempos de secagem podem alterar consoante a temperatura e a humidade.
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 500g/L (2010). Este produto contém no máximo 400g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir apenas na 1ª Demão, com 5% de Diluente Sintético
- Diluente de limpeza- Diluente Celuloso.

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votín.pt





VOUGASINTE A.C. (Esmalte Sintético Anticorrosivo)

ATUALIZAÇÃO: Agosto 2022

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, bem limpas, isentas de gorduras e devidamente preparadas com primários adequados, para receberem a pintura do esmalte.
- Após a preparação adequada da superfície, aplicar duas a três demãos de esmalte, tendo o cuidado de diluir a 1ª demão com 5% de Diluente Sintético e de respeitar o tempo de secagem entre cada demão.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.

RENDIMENTO

É muito variável dependendo do estado e da qualidade do suporte. Pode, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. **
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para a cor branca.

** Nas cores claras, o prazo de validade é de 2 anos, devido à tendência que estes tipos de produtos têm em amarelecer.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

