

Pavê Rectus Tosco
200x100x60 mm
Comp. X Larg. X Esp.



NP EN 1338:2009 – Blocos Prefabricadas de Betão para Pavimentos

Tolerâncias Dimensionais			Resistência à Tracção por compressão <i>T</i> (Mpa)	Resistência à Abrasão (1000 mm ³ /500 mm ²)	Absorção água (% Massa)	Máxima diferença diagonais (mm)
Dimensões (mm)	Espessura (mm)	Planura/ Curvatura (mm)				
C = ± 2 L = ± 2	E = ± 3	Convexidade máxima=1,5 Concavidade Máxima=1	≥ 3,6	Classe 1	Classe 1	Não aplicável (Diagonais < 300)
Características dimensionais						
Área (m ²)	Pcs/m ²	Peso Aprox. / m ²	Peso Aprox. / Palette	Pçs / Palette	m ² / Palette	Volume (m ³)
0,02	50	132	1540	585	11,7	1,02x1,15x0,76=0,89

Utilização prevista: Pavimentos Exteriores
Resistência ao Escorregamento: Satisfatória
Condutibilidade térmica: Não relevante
Desempenho ao fogo exterior: Satisfatório
Reacção ao fogo: Classe A1

Nota: Todos os produtos cimentícios podem sofrer do fenómeno de efflorescências. Trata-se de um fenómeno natural que não afecta a durabilidade ou a performance dos produtos.

Uma vez que nos produtos são incorporados inertes cuja origem é natural, estes poderão apresentar diferenças de tonalidade.